



Gültig ab: Januar 2019  
Druckdatum: 28.04.2021

## Produktspezifikation

**Produkt:** Propylencarbonat / PC  
**Artikel-Nr.:** 316

<u>Prüfparameter</u>	<u>Spezifikationswerte</u>	<u>Prüfmethode</u>
Massenanteile - Propylencarbonat	mind. 99,5 %	gaschromatographisch
- Wasser	max. 0,1 %	DIN 51777, Teil 1
Hazen-Farbzahl	max. 40	DIN ISO 6271

### Physikalische Daten

Dichte bei 20 °C	1,201 - 1,208 g/cm <sup>3</sup>	DIN 51757
Brechungsindex bei 20 °C	1,4190 - 1,423	DIN 51423

Die Angaben entsprechen unserem besten Wissen und dienen der Beratung unserer Kunden. Eine Verbindlichkeit kann daraus nicht hergeleitet werden.